



PARASOL

Azul Cerámico 70/90 4ML SR

Descripción	Valor
% Rechazo de Rayos IR	88
% Luz Visible Transmitida	71
% Energía Solar transmitida	54
% Energía Solar Reflejada	8
% Energía Solar Absorbida	38
Coficiente de Sombra	0.62
Coficiente SHGC	0.41
Valor U Invierno	1.01
% Luz UV	>99
% Total Energía Solar Rechazada	65

Nota: Esta película de control solar tiene un rechazo del 99% sobre los rayos UV a menos de 400Nm.

Propiedades Físicas

Peel Strength	5-6 lb/inch
Tensile Strength	26,000 PSI
Break Strength	115 lb/inch