



NEUTRAL 465 C

La lámina Neutral 465 C reduce considerablemente el calor solar a la vez que permite la entrada de una parte de luz natural. Disminuye el deslumbramiento proporcionando un toque de color y originalidad al exterior del edificio. Considerada también como de seguridad, esta lámina impide que el cristal se rompa en pedazos en caso de impacto.



Garantía SOLAR SCREEN®
5 AÑO(S)



Punto de inflamabilidad
MI



Almacenamiento desde -5°C a +40°C
3 AÑO(S)



Norma REACH RoHS **CUMPLE CON LA NORMATIVA**

ANCHOS DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	1 %
Transmisión de la luz visible	35 %
Reflejo de luz visible exterior	15 %
Reflejo luz visible interior	14 %
Energía solar total rechazada	52 %
Energía solar total rechazada 2*	48 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	26 %
Absorción de energía solar	39 %
Transmisión de energía solar	35 %
Reducción del deslumbramiento	65 %
Valor "g"	0.45
Valor "u"	5.64
Coefficiente de sombra	0.5
Resistencia a la tracción (kg/cm ²)	28
Alargamiento a la rotura	125%
Tipo de instalación : Interior	
Longitud del rollo	30,5 m
Composición de la película	PET
Espesor	125 μ

Color desde el exterior : NEUTRAL

COMPOSICIÓN

1. Capa
2. Poliéster de alta calidad óptica
3. Adhesivo
4. Poliéster de alta calidad óptica
5. Adhesivo PS reforzado para acompañar la elasticidad de la lámina en caso de choque, polimerizando el vidrio dentro los 30 días
6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar**

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	✗
Acristalamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	!
Doble acristalamiento tintado	✗
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	✗
Doble acristalamiento claro STADIP EXT	✗
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	✗

✓ Sí ! Precaución ✗ No recomendado

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m², contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Lámina de seguridad con adhesivo PS reforzado que requiere una solución de aplicación adecuada (Film On ref 600-F0355 y 2cl/litro de agua) y una escobilla de goma de seguridad adecuada 150-054/150-055/150-056. No limpie durante al menos 1 mes y no aplique pegatinas u otros adhesivos a la lámina.

Los datos en esta hoja de información no son exclusivos, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. Consulte nuestros vales de garantía y nuestras condiciones generales de venta.